


MONTAŻ RUR PRZY TEMPERATURZE PONIŻEJ 0°C



MONTAŻ RUR ZE ZINTEGROWANYMI USZCZELKAMI PRZY TEMPERATURZE PONIŻEJ 0°C

Wraz ze spadkiem temperatury, uszczelki wykonane z elastomerów, zmieniają swoją twardość. Według normy DIN 4060, twardość materiału uszczelniającego, przy temperaturze -10°C, może się zwiększać nawet o 10° Shore A.

W przypadku uszczelki zintegrowanej, jak BL i Ankerplus o twardości 50 ± 5 IRHD, gdzie brak jest możliwości ogrzania uszczelki, jest jeszcze twardość dochodząca do 65° Shore'a. Twardość tej wielkości prowadzi, w przypadku uszczelki zintegrowanej, do zwiększonej wrażliwości na wszelkie niedociągnięcia podczas montażu rur (np. brak centrycznego montażu rur, zakleszczenia podczas układania rur, itd.).

Do tego dochodzi jeszcze możliwość oblodzenia bosych końców i uszczelki, co w przypadku reklamacji, jest niemożliwe do udowodnienia.

STĄD NASZA RADA

Nie montować rur ze zintegrowanymi uszczelkami, gdy ich temperatura obniży się poniżej -5°C.

WARUNKI

Czysty, prawidłowo wykonany montaż rur i stosowanie dostarczanego środka poślizgowego DS Gleitmittel.

WSKAZÓWKA

Uszczelki dostarczane luzem, które można ogrzać, mogą być montowane przy pomocy środka poślizgowego DS Gleitmittel do temperatury -15°C.

Na podane w tabelach i na wykresach własności udzielamy gwarancji jedynie wtedy, jeżeli spełniają one odpowiednie normy. Nasze instrukcje i ulotki zawierają rzetelne wskazówki, dotyczące produktów. Ich treść nie jest jednak prawnie wiążąca. Ponadto obowiązują nasze Ogólne Warunki Dostaw.

DS⁺
DICHTUNGSTECHNIK